

RETE A MAGLIA SCIOLTA PLASTICATA



Caratteristiche del filo				
copertura di Zn	colore filo plasticato: verde	tolleranza sul diametro del filo mm	resistenza a trazione N/mm ²	analisi chimica (varia in funzione delle forniture della trafileria)
40-60 g/m ²	RAL 6005	±0,06	440-480	C% 0,05 - S% 0,014 - P% 0,011 Mn% 0,35

maglia romboidale	filo Ø int/est mm	altezza rete cm	peso per m ² (teorico)
50X50 mm	1,8/2,2-2,2/2,8-2,7/3,4	100-125-150-175-200-220-250-300	in funzione del Ø filo

disegno della rete



PASINI Srl
 42020 S. Polo d'Enza (RE)
 Via A. De Gasperi, 30
 Tel. +39 0522 873128
 Fax +39 0522 874676
 info@pasinigeo.it
 www.pasinigeo.it

la presente scheda tecnica con dettaglio del filo zincato è solamente un esempio rappresentativo, in quanto il filo utilizzato non è sempre costante e le caratteristiche possono leggermente cambiare da partita a partita di acquisto dalle acciaierie.

I dati forniti si riferiscono a valori medi delle produzioni standard attuali, rilevati da test di laboratorio interno e/o da laboratori esterni indipendenti. Ci riserviamo il diritto di aggiornarli in qualsiasi momento e senza preavviso. Tali informazioni sono pertanto da intendersi come indicative. Gli applicatori dovranno accertarsi che il prodotto sia idoneo all'utilizzo previsto.

Sede distaccata:
 95032 Belpasso (CT)
 S.P. 14, Angolo S.P. 3/III
 Monteceneri
 T / F +39 095 7135909
 pasinict@pasinireti.com

